


Módulo fotovoltaico HIT

HIT-240HDE4 HIT-235HDE4

El panel solar SANYO HIT (**H**eterojunction with **I**ntrinsic **T**hin layer) está formado por obleas de silicio monocristalino, recubiertas por una capa muy delgada de silicio amorfo. Esta célula es producida con las técnicas de fabricación más modernas y proporciona el rendimiento más elevado en el sector.




Mayor rendimiento

Las células y módulos de tecnología HIT poseen una eficiencia de primer nivel mundial en productos fabricados en serie.


| Modelo | Eficiencia de la célula | Eficiencia del panel |
|-------------|-------------------------|----------------------|
| HIT-240HDE4 | 20,0% | 17,3% |
| HIT-235HDE4 | 19,6% | 17,0% |

Alto rendimiento a altas temperaturas

La bajada de rendimiento a altas temperaturas de los paneles HIT es muy inferior a la de un panel convencional.



Estructura de las células solares HIT



El desarrollo de las células solares HIT fue realizado en parte en cooperación con la NEDO (Organización para las nuevas energías y el desarrollo tecnológico industrial).


Panel Solar Ecológico

Más energía limpia

Los paneles solares HIT generan más energía limpia que los paneles cristalinos convencionales.

Un módulo que utiliza los recursos eficientemente

La nueva célula de forma de panel de abeja "Honeycomb Design" permite optimizar el uso del espacio en el módulo a la vez que aprovecha al máximo el silicio solar.




| Modelos HIT-xxxHDE4 | | |
|---|--------|--------|
| Características eléctricas | 240 | 235 |
| Potencia máxima (Pmax) [W] | 240 | 235 |
| Tensión para máxima potencia (Vpm) [V] | 35,5 | 35,1 |
| Corriente para máxima potencia (Ipm) [A] | 6,77 | 6,70 |
| Tensión en circuito abierto (Voc) [V] | 43,6 | 43,4 |
| Corriente en cortocircuito (Isc) [A] | 7,37 | 7,33 |
| Potencia mínima garantizada (Pmin) [W] | 228,0 | 223,3 |
| Protección contra sobrecorriente máxima [A] | 15 | |
| Tolerancia de potencia a la salida [%] | +10/-5 | |
| Voltaje máximo del sistema [Vdc] | 1000 | |
| Coefficiente de temp. de Pmax [%/°C] | -0,30 | |
| Coefficiente de temp. de Voc [V/°C] | -0,109 | -0,109 |
| Coefficiente de temp. de Isc [mA/°C] | 2,21 | 2,20 |


Nota 1: Condiciones estándar: masa del aire 1,5; radiación = 1000 W/m², temperatura del panel = 25 °C.
Nota 2: Los valores en la tabla son valores nominales.

Gráficas del modelo HIT-240HDE4


Dependencia con la radiación solar



Dependencia con la temperatura



Dimensiones y peso



Certificados

IEC 61730 IEC 61215

Miembro de



- Periodic inspection
- Qualified, IEC 61215
- Safety tested, IEC 61730



Consulte por favor con su distribuidor para obtener más información.

PRECAUCIÓN! Lea por favor las instrucciones de uso cuidadosamente antes de usar el producto.

Debido a nuestra política de innovación continua de los productos, la información contenida en este documento puede variar sin aviso previo.

HIT es una marca registrada de SANYO Electric Co.,Ltd.

SANYO Component Europe GmbH
Solar Division

Stahlgruberring 4
81829 Munich, Germany
Tel. +49-(0)89-460095-0
Fax. +49-(0)89-460095-170
<http://www.sanyo-solar.eu>
email: info.solar@sanyo-component.com

SANYO Electric Co.,Ltd.
Solar Division
<http://www.sanyo.com/solar/>